

Dekaseal 1512 in Dekaseal 1517
A310449

Dekaseal 1512 in Dekaseal 1517 sta plastično-elastični tesnilni masi na osnovi butila, ki ne vsebujeta aromatičnih topil. Izdelki tvorijo suho plast in jih je mogoče barvati.

PRIMERNO ZA:

Tesnjenje prekrivanj.

Tesnila v posodi, prezračevanju, motornem vozilu, prikolici, vlaku, avtobusu in strojništvu.

V kanalih in na njih (npr. Tesnilni prezračevalni sistemi), prikolice in avtodomi,

Primerno za prezračevalno gradnjo.

Za tesnjenje med vezanimi tlemi in kovinskim okvirjem.

Za tesnjenje med okenskimi okvirji (kovina, les) in zidom.

LASTNOSTI

Brez aromatičnih topil.

Odvečni material lahko odstranimo z npr. Acetonom.

Zelo dobra UV odpornost in odpornost proti staranju.

Na splošno dober oprijem na večino podlage brez predhodne obdelave.

Temperaturno obstojen od -30 ° C do + 100 ° C.

Dobra kemijska odpornost.

Lahko ga hranite 2 leti.

Lahko se prebarva.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Osnovni material: butilna guma, sintetične smole, polnila in topila

Utrjevanje / strjevanje: Izhlapevanje topila

Specifična gostota (20 ° C), DIN 51757: približno 1,5 kg / liter

Vsebnost trdnih snovi (DIN 53216, 3 ure pri 120 ° C): približno 84%

Viskoznost (20 ° C): približno 2.500 MPa.s.

Temperaturna odpornost (strjena): -30 ° C do + 100 ° C

Temperatura nanosa: + 5 ° C do + 35 ° C

Odporen (20 ° C, strjen): voda, razredčene kisline / alkalne raztopine

Odpornost na UV in vremenske vplive: odlična

Barve (standard): Dekaseal 1512 smetana / Dekaseal 1517 črna

Velikost pakiranja: 310 ml vložek, 560 ml cevasta vrečka,

UPORABA:

Dekaseal 1512 in Dekaseal 1517 lahko nanese ročno ali s pištolo za stisnjen zrak

Pri uporabi stisnjenega zraka je potrebno 3 - 5 barov. Dobro napolnite spoje in tesnilna mesta, pri čemer se izogibajte zračnim mehurčkom. Medtem lahko pride do izhlapevanja topila, sušenje vodi do rahlega krčenja. Vidne točke in sklepe zgladite z lopatico ali prstom, navlaženim z vodo. Koža se oblikuje v 1 - 2 urah. Utrjevanje traja 2 – 3 dni, odvisno od debeline sklepa.

HRAMBA:

Dekaseal 1512 in Dekaseal 1517 sta odporna proti zmrzali. Temperatura skladiščenja mora biti med + 15 ° C in + 25 ° C. Embalaža mora biti zaščitena pred neposredno sončno svetlobo in toploto. Če je shranjena v hladnem in suhem prostoru, lahko neodprto embalažo hranite vsaj 2 leti.

OPOZORILO: Škodljivo za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki. Po uporabi si temeljito umijte roke. Izogibajte se izpuščanju v okolje. Nosite zaščitne rokavice. Če pride do draženja kože: Poiščite zdravniško pomoč. Slecite kontaminirana oblačila in jih operite pred ponovno uporabo. Odstranite vsebino v skladu z nacionalnimi predpisi.

www.dekalin.com