

**Dekasył MS-1 univerzalno lepilo in tesnilo
(F48929, R5272, R5273)**

Dekasył MS-1 je visokokakovostno univerzalno tesnilo in lepilo na osnovi MS-polimera, ki pod vplivom zračne vlage strdi trpežno elastično gumo. Brez izocianata in topil. Prebarvno. Dobra odpornost na UV in vremenske vplive. Za več informacij glejte QR-kodo ali www.dekalin.com. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.

PRIMEREN: Na splošno se Dekasył MS-1 dobro oprime čistih, suhih podlag, brez prahu in brez maščob iz aluminija, nerjavečega jekla, pocinkanega jekla, cinka, bakra, medenine, prašno lakirane kovine, večina pobarvane kovinske površine, steklo, PVC, poliester (GRP), barvan in lakiran les itd. Ni primerno na podlagah iz PE, PP, PC, PMMA, PTFE. Priporočljivo je, da podlago očistite z Dekaclean Ultra. (Priporočljiv je adhezijski test pred uporabo).

NAVODILO ZA UPORABO: Dekasył MS-1 lahko enostavno nanese ročno ali z zračno pištolo pri temperaturah od + 5 ° C do 35 ° C Dekasył MS-1 je treba zatesniti v 10 minutah (pri 20 ° C / 50% relativne vlažnosti)

HRAMBA: Dekasył MS-1 lahko 12 mesecev shranjujete v zaprti (neodprti) cevasti vrečki na suhem, pri sobni temperaturi od + 10 ° C do + 30 ° C (vložki 18 mesecev). **VARNOSTNI UKREPI:** Posebni varnostni ukrepi niso potrebni. Upoštevajte varnostni list.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

Osnovni material: MS polimer

Utrjevanje / strjevanje: vlaga

Specifična gostota: približno 1,5 kg / liter

Čas nastanka kože (20 ° C / 50% relativne vlažnosti): približno 10 minut

Odprti čas (20 ° C / 50% relativne vlažnosti): <15 minut

Utrjevanje po 24 urah (20 ° C / 50% relativne vlažnosti): približno 3 mm

Trdota po Shore A (DIN 53505): približno 60

Sprememba prostornine (DIN 52451): <2%

Natezna napetost (100%) (DIN 53504 / ISO 37): približno 1,3 MPa

Natezna napetost pri prelomu (DIN 53504 / ISO 37): približno 2,2 MPa

Raztezek pri prelomu (DIN 53504 / ISO 27): približno 300%

Vsebnost topila: 0%

Vsebnost izocianata: 0%

Temperaturna odpornost: -40 ° C do + 100 ° C

Temperatura nanosa: + 5 ° C do + 35 ° C

Odpornost na UV in vremenske vplive: dobra

Barve (standardne): bela, siva, črna

Velikost pakiranja: 290 ml vložek

www.dekalin.com